



Vechro Pro Plaster Primer

Ακρυλικό Ανάγλυφο Αστάρι



Απόδοση: 10 - 12 m²/lt



Στέγνωμα: ½ - 1 ώρα



Αραίωση: Έως 5% με νερό



Επαναβαφή: 1 στρώση



Συσκευασία: 10lt

Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ακρυλικό κοκκοειδές αστάρι, για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Χρησιμοποιείται ως "γέφυρα" πάνω σε επιφάνειες σκυροδέματος, συμβατικών κονιαμάτων, τιμμεντοσανίδες, γυψοσανίδες, προηγούμενες βαμμένες επιφάνειες, κλπ για να ενισχύσει την πρόσφυση οργανικών σοβάδων. Έχει αντοχή στα αλκάλια και στην υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση. Μετά την εφαρμογή του δημιουργεί μία αδρή επιφάνεια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υφή	Ανάγλυφη
Ειδικό Βάρος	1,26 - 1,30 g/l
Απόδοση	10-12 m ² /lt ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Αραίωση	Έως 5% με νερό.
Στέγνωμα	Στεγνό στην αφή σε ½-1 ώρα. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.
Επαναβαφή	1 στρώση
VOC class	«Συνδεδετικά αστάρια». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC=30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση=29gr/lt.
Απόχρωση	Διατίθεται σε λευκό, το οποίο χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού της Vechro-Χρωματικές Διαθέσεις.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι μην παρουσιάζει ρωγμές, να είναι εξομαλυσμένο, καθαρό, χωρίς σκόνη και γράσα, συμπαγές και ξηρό. Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, υπόλοιπα μούχλας κ.λ.π.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόζουμε σε μία στρώση αφού αραιώσουμε το χρώμα με νερό. Η εφαρμογή του σοβά PRO ACRYLIC PLASTER γίνεται μετά από τουλάχιστον 3-4 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της βαφής διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η θερμοκρασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και του υποστρώματος δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των +5°C και μεγαλύτερη των +35°C, ενώ η σχετική υγρασία δε θα πρέπει να ξεπερνά το 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορεί να επιφέρουν αρνητικές συνέπειες αλλοιώνοντας τις τελικές ιδιότητες του υλικού. Νέες επιφάνειες πρέπει να στεγνώνουν για 3-4 εβδομάδες πριν ασταρωθούν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε κλειστό χώρο με θερμοκρασίες +5°C έως +35°C. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες-προφυλάξεις συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος.



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγός δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημιά ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.